

# Easy-Mix N 50 Epoxyd-Klebstoff



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Alu sandgestrahlt       | 16 N/mm <sup>2</sup> |
| PVC-hart aufgeraut      | 11 N/mm <sup>2</sup> |
| Lineare Schrumpfung     | 2,0 %                |
| Temperaturbeständigkeit | -50 bis +100 °C      |

**starke Klebkraft**  
**zähflüssig, selbstnivellierend**  
**lange Topfzeit**

WEICON Easy-Mix N 50 kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen.

N 50 eignet sich für Fertigungsprozesse mit zeitversetzten Montage- und Positionierabläufen.

## Technische Daten

|   |                        |
|---|------------------------|
| Basis   | Epoxydharz, ungefüllt  |
| Beschaffenheit  | zähflüssig             |
| Farbe   | leicht gelblich, klar  |
| Mischungsverhältnis nach Volumen Harz/Härter (automatisch)    | 1:1                    |
| Dichte der Mischung   | 1,07 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskosität der Mischung bei +20°C (+68°F)                     | 7.500 mPa·s            |
| Klebspaltüberbrückung bis max.                                | 2 mm                   |
| Verarbeitungstemperatur                                       | +10 bis +40 °C         |
| Aushärtungstemperatur   | +10 bis +40 °C         |
| Topfzeit bei +20°C (+68°F) bei 10ml Ansatz                    | 45 min.                |
| Handfest (35% Festigkeit) nach                                | 120 min.               |
| Mechanisch belastbar (50% Festigkeit) nach                    | 24 Std                 |
| Endhärte (100% Festigkeit) nach                               | 72 Std                 |
| mittlere Festigkeit des reinen Epoxydharzes nach DIN 53281-83 |                        |
| Druck   | 2 Mpa                  |
| Zug   | 35 Mpa                 |
| Biege   | 50 Mpa                 |
| E-Modul   | 2.000 - 2.500 Mpa      |
| Shore Härte D   | 55                     |
| mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN 53283 an                 |                        |
| Stahl sandgestrahlt   | 17 N/mm <sup>2</sup>   |

## Oberflächenvorbereitung

Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).

## Verarbeitung

WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig.

Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.

## Lagerung

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Lagerhinweise verringert sich die Lagerstabilität auf 6 Monate. Grundsätzlich neigen Epoxydharze dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren. Dieser Effekt wird verstärkt durch starke Temperaturschwankungen, die z. B. auf dem Transportweg speziell in den Wintermonaten häufiger auftreten können. Dies hat negative Auswirkungen auf Verarbeitung, Aushärtung und technische Daten, kann jedoch durch Erwärmen (bis max. +50°C, keine offene Flamme) rückgängig gemacht werden. Bei den WEICON Epoxyd-Klebstoffen gewährleistet die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) eine Reduzierung der Kristallisation.

## Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) zu beachten.

## Erhältliche Gebindegrößen:

10650150 Easy-Mix N 50 Epoxyd-Klebstoff 50 ml

## Zubehörartikel:

10650005 Mischdüse, Quadro  
 10653050 Dosierpistole Easy-Mix D 50,  
 12955175 Feindosierspitze, Typ A Gr. 0,5

## Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Headquarters)  
 Germany  
 phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](http://info@weicon.de)

WEICON Middle East L.L.C.  
 United Arab Emirates  
 phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](http://info@weicon.ae)

WEICON Inc.  
 Canada  
 phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)  
[www.weicon.ca](http://www.weicon.ca)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Turkey  
 phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)  
[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)

WEICON Romania SRL  
 Romania  
 phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON SA (Pty) Ltd  
 South Africa  
 phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](http://info@weicon.co.za)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
 Singapore  
 phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](http://info@weicon.com.sg)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 Czech Republic  
 phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weiconcz.cz](mailto:info@weiconcz.cz)

WEICON Ibérica S.L.  
 Spain  
 phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)