

# Farbpaste schwarz



## spezielle Farbpaste

Farbpaste auf der Basis von feinstdispargierten Farbpigmenten zur Einfärbung von WEICON Urethan und WEICON Gießharz MS 1000.

## Technische Daten

Basis	Polyol
Farbe nach der Aushärtung	schwarz
Dichte der Mischung	1,00 g/cm <sup>3</sup>
IMPA-Code	81 29 84

### Zugabemenge\*:

WEICON Urethan 45, 60, 80 bis ca. 8%  
WEICON Gießharz MS 1000 bis ca. 5%

\*Die maximale Zugabemenge bezieht sich auf das Gesamtgewicht der Mischung (Harz und Härter).

## Verarbeitung

Vor Zugabe der Farbpaste muss diese zunächst gründlich aufrührt werden. Danach kann die Farbpaste in der oben angegebenen maximalen Zugabemenge in die Harz-Komponente des Polyurethan- oder Epoxydharzes gegeben werden. Um eine homogene Mischung zu bekommen sollte mindestens 4 Minuten gut und blasenfrei mit einem Spatel aufgerührt werden. Nach dem Vermischen vom Harz mit der Farbpaste kann die Härterkomponente zugegeben und ebenfalls homogen vermischt werden.

## Lagerung

Farbpaste bei Raumtemperatur +20°C trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 12 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.

## Sicherheit und Gesundheit

Beim Umgang mit der Farbpaste sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten.

## Erhältliche Gebindegrößen:

10519250 Farbpaste schwarz 250 g

## Zubehörartikel:

10953001 Verarbeitungsspatel, kurz  
10953003 Verarbeitungsspatel, lang

## Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es